

# ДАМАССЕ –

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ДЕКОРАТИВНЫЕ ФАКТУРНЫЕ КРАСКИ «БЕЛЬВЕДЕР»

ТУ-2316-005-14089914-2011

### КРАСКА ВД-АК-210 «ДАМАССЕ»

**Описание материала:** краска ВД-АК-210 «Дамассе» – декоративное фактурное покрытие для внутренних работ с эффектом замшевого покрытия. Обладает широчайшим спектром возможностей: можно работать с «Дамассе» в различных техниках, различными инструментами. Выпускается в трех базовых оттенках: серебряный, золотой и золотой интерферентный.

**Область применения:** краска ВД-АК-210 «Дамассе» предназначена для нанесения на гипсокартонные, кирпичные, бетонные и каменные поверхности, предварительно оштукатуренные и грунтованные. Может использоваться при работе с трафаретами в различных техниках.

**Подготовка поверхности:** очистить окрашиваемую поверхность от отслаивающихся участков, пыли, грязи, жира и других веществ, ухудшающих сцепление. Поверхность должна быть ровной и сухой.

#### Схема нанесения:

1. Пропитка глубокого проникновения ВД-АК-01 «Дом-S» или грунтовка пленкообразующая ВД-АК-02 «Дом-S» (в зависимости от типа и пористости окрашиваемой поверхности).
2. Грунтовка ВД-АК-05 «Грунт-Д».
3. Краска ВД-АК-210 «Дамассе» в два слоя.

Для улучшения водоотталкивающих свойств после высыхания «Дамассе» возможно нанесение слоя фиксатора гидрофобного ВД-АК-09 или гидрофобной пропитки ВД-АК-07.

**Способ нанесения:** перед использованием тщательно перемешать. Убедиться, что подложка полностью высохла и её цвет соответствует выбранному цвету основного покрытия, если вы её колеровали. Нанести на поверхность декоративную краску «Дамассе» кистью. Короткими разнонаправленными движениями сформировать однородный слой без пропусков и наплывов. Подложка должна быть полностью укрыта, наполнитель распределён равномерно по всей поверхности. После высыхания первого слоя (межслойная сушка не менее 2-х часов) таким же образом нанести второй слой краски «Дамассе».

**Уход за поверхностью в процессе эксплуатации:** окрашенные поверхности могут мыться тёплой водой со щелочным моющим средством губкой, ветошью и другими неабразивными материалами не ранее, чем через 7 суток после окрашивания. После мытья допускается небольшое изменение блеска.

**Инструменты:** кисть.

**Разбавление:** вода, готова к применению, при необходимости добавить не более 15 % воды.

**Расход:** 0,15-0,35 кг/кв.м. при двухслойном покрытии.

**Фасовка:** 1 кг, 5 кг.

**Условия нанесения:** рекомендуемая температура нанесения - от +15 °С до +30 °С, относительная влажность - не выше 75%.

**Время высыхания «на отлип»:** не более 1 часа при температуре 20(±2) °С и влажности не выше 70%.

**Открытое время выдержки** (время, до которого возможно нанесение последующих слоев без повреждения предыдущего): не более 20 минут при температуре 20(±2) °С и влажности не выше 70%.

**Время полного высыхания:** не более 7 суток при температуре 20(±2) °С и влажности не выше 70%.

**Очистка инструмента:** водой.

**Срок службы покрытия:** прогнозируемый срок службы в указанных условиях эксплуатации от 6 лет.

**Условия транспортирования и хранения:** декоративную фактурную краску «Дамассе» хранить и перевозить в герметично закрытой таре при температуре от +5 °С до +35 °С. Беречь от попадания прямых солнечных лучей. Хранить вдали от отопительных приборов. Образование плотной корочки на поверхности краски в процессе хранения не является дефектом и устраняется перемешиванием.

**Меры предосторожности:** при работе использовать перчатки и спецодежду. Краска не имеет запаха, пожаро- и взрывобезопасна. Высушенное покрытие не оказывает вредного воздействия на человека. При попадании в глаза промыть проточной водой и обратиться к врачу. При попадании в пищеварительный тракт обратиться к врачу.

**Утилизация:** после полного высыхания утилизируется как бытовой мусор.